



Dune avec treillis Interlude^{MD} 9/16 po à tête dimensionnel (p. 195) ; garniture Axiom^{MD} Classic (p. 216)

Principaux attributs

- Apparence haut de gamme à prix modeste
- Garantie de 30 ans de performance du système contre l'affaissement visible contre la moisissure et la croissance bactérienne
- Durable
Résistance aux égratignures
- Motifs non directionnels qui accélèrent la pose et réduisent les retailles

Applications typiques

- Bureaux
- Couloirs
- Magasins de vente au détail
- Aires d'hospitalité
- Salles de cours

Détail



DUNE



DUNE Tégulaire avec treillis SUPRAFINE 9/16 po à tête exposé



DUNE Tégulaire avec treillis INTERLUDE XL 9/16 po à tête dimensionnel



DUNE Tégulaire avec treillis SILHOUETTE 9/16 po à fente pour boulon avec retrait 1/4 po

Couleur



Blanc (WH)

Énergie	Gestion des rebuts	Produits recyclés	Matériaux locaux	Matériaux renouvelables	Lumière du jour et vues
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Location Dependent					

Acoustique	Faible émission ou CHPS
✓	✓



Sélection apparence

Sélection performance Les points représentent le plus haut niveau de performance.

Bordure	Dessin détaillé de suspension pages 208 à 210	N° de l'article	Dimensions	Classement LA		Feu	Réflexion lumineuse	Résistance à l'affaissement	Anti-moisissure	COV (formaldéhyde)	Durabilité	Programme de recyclage	
				Acoustique CRB	CAP								
DUNE Téguilaire													
9/16 po téguilaire biseauté		31-34, 54 1775 1775M 1775NF	2 pi x 2 pi x 5/8 po 600 x 600 x 15 mm 2 pi x 2 pi x 5/8 po	□	0,50	35•	Classe A	0,83	HumiGuard+	BioBlock+	Faible	Éraflures	Oui
								•	•	•	•	•	•
					0,50	35•	Classe A	0,83	•	•	•	Sans ajout	•
		31	2 pi x 2 pi x 5/8 po	□	0,50	35	Fire Guard	0,83	•	•	Faible	•	•
		31-34, 54	2 pi x 4 pi x 5/8 po 600 x 1200 x 15 mm	□	0,50	35	Classe A	0,83	•	•	Faible	•	•
15/16 po téguilaire à angle		6 1774 1774M 1774NF	2 pi x 2 pi x 5/8 po 600 x 600 x 15 mm 2 pi x 2 pi x 5/8 po	□	0,50	35	Classe A	0,83	•	•	Faible	•	•
								•	•	•	•	•	•
					0,50	35	Classe A	0,83	•	•	•	Sans ajout	•
		6	2 pi x 2 pi x 5/8 po	□	0,50	35	Fire Guard	0,83	•	•	Faible	•	•
		6	2 pi x 4 pi x 5/8 po 600 x 1200 x 15 mm	□	0,50	35	Classe A	0,83	•	•	Faible	•	•

◆ 1775 – CAP 33 sur Interlude, Sonata, Suprafine 9/16 po

Systèmes de suspension

9/16 po	Standard : Interlude ^{MD} , Silhouette ^{MD} avec fente pour boulon, Sonata ^{MC} , Suprafine ^{MD} , Trimlok ^{MD} avec fente pour vis	Fire Guard ^{MD} : Suprafine XL Fire Guard
15/16 po	Standard : Prelude ^{MD}	Fire Guard : Prelude XL Fire Guard

Données physiques

Matériau

Fibre minérale formée mouillée

Fini de surface

Peinture au latex appliquée en usine

Résistance au feu

Caractéristiques de combustion de la surface selon les normes ASTM E 84 et CAN/ULC S 102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins et de production de la fumée de 50 ou moins. (étiquette LA)
Fire Guard : Plafond résistant au feu de classe A si utilisé dans des assemblages LA applicables.

Classement selon la norme ASTM E 1264

Type III, forme 2, motif C E
Résistance au feu de classe A

Résistance à l'affaissement

HumiGuard Plus – résistance supérieure à l'affaissement dans les conditions d'humidité élevée jusqu'à, mais sans inclure, la présence d'eau stagnante et les applications extérieures.

Sans ajout/Faible en formaldéhyde

Sans ajout de formaldéhyde – sans résine à base de formaldéhyde. Surpasse les exigences de la section CHPS 1350. Rapports de tests indépendants disponibles sur demande.

Faible en formaldéhyde – contribue moins de 13,5 ppmilliard dans des conditions typiques selon la norme ASHRAE 62, « Ventilation pour une qualité d'air intérieur acceptable », code de la Californie titre 24, et autres types de bâtiments du CHPS, section 1350.

Contre la moisissure et les bactéries

BioBlock Plus renferme un traitement antimicrobien et procure une résistance à la croissance de la moisissure et des bactéries gram-positives et gram-négatives qui causent des odeurs et des taches, appuyée d'une garantie de 30 ans.

Rendement de l'isolant

Facteur R – 1,6 (unités BTU)
Facteur R – 0,28 (unités watts)

Recommandations de poids au dos

S'adresser au service TechLine pour de l'information spécifique

Garantie de performance de 30 ans et information sur la garantie

Détails de la garantie à la fin du catalogue.

Poids ; pied carré/carton

1774, 1775 – 0,75 lb/pi ca ; 64 pi ca/carton
1776, 1777 – 0,75 lb/pi ca ; 80 pi ca/carton
1852, 1853 – 1,20 lb/pi ca ; 48 pi ca/carton