

VI



Adhesivos, muescas de llanas, tratamientos de juntas y lechadas

VI. Adhesivos, muescas de llanas, tratamientos de juntas y lechadores

A. PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Al aplicar adhesivos, asegúrese de seguir todas las instrucciones respecto a la ventilación correcta del área de trabajo. Las buenas prácticas de higiene laboral requieren la revisión minuciosa de todas las advertencias de seguridad y salud y las instrucciones contenidas en los rótulos, especificaciones, hojas de instrucciones, hojas de datos de seguridad de los materiales y otras publicaciones similares. Consulte la las indicaciones en “Ambiente del sitio de trabajo” al final del Capítulo III.

B. APLICACIÓN DE ADHESIVO

La mayoría de los adhesivos de piso se aplican con una llana con muescas. El tamaño de las muescas es importante porque controlan la cantidad de adhesivo aplicado. Las muescas demasiado grandes dispersan demasiado adhesivo. Esto puede causar indentaciones excesivas que se ven a través de los pisos laminados y marcas de llana visibles o surgimiento en las juntas de las baldosas. El uso de adhesivo excesivo con el material Interflex puede causar hinchazón y combaduras donde se aplica el adhesivo. Lea siempre en el rótulo del adhesivo el tamaño correcto de las muescas a usar.

Los substratos deben estar secos, limpios, lisos y sin pintura, barniz, cera, aceites, solventes y otro material extraño. El polvo y la suciedad en el suelo dificultan la aplicación y unión del adhesivo nuevo.

Compruebe cuál es el tiempo de trabajo y de exposición al aire de cada adhesivo. El tiempo de exposición al aire es la cantidad de tiempo recomendada para que seque el adhesivo antes de cubrirlo con el piso. El tiempo de trabajo para la baldosa es la cantidad de tiempo desde que se aplica el adhesivo hasta que la baldosa ya no se adhiere. El tiempo de trabajo para los pisos laminados es la cantidad de tiempo desde que se coloca el piso en su sitio hasta que se haya terminado todo el corte y el ajuste. Cuando se recomienda pasar el rodillo, se debe realizar durante el tiempo de trabajo del adhesivo. El tiempo de exposición al aire y el tiempo de trabajo se ven afectados por la temperatura, humedad y porosidad del subsuelo.

Hay dos maneras generales para plegar el material hacia atrás para dispersar el adhesivo después de haber hecho el ajuste para el cuarto. La primera se le llama traslapado del material. Tire del material desde el extremo de la hoja y extienda el adhesivo sobre la mitad del cuarto. Repita el proceso para la otra mitad del cuarto. También se puede entubar el material. Tire hacia atrás del material desde el lado de la lámina o entúbelo a lo largo. En algunas instalaciones puede usar ambos modos, entubado y traslapado.

Pase un rodillo por todos los pisos laminados que estén completamente unidos usando un rodillo de 100 libras (45 kg) inmediatamente después de colocarlos sobre el adhesivo y una vez más cuando se haya terminado el trabajo. Comience en el centro y pase el rodillo hacia atrás y adelante a través de la hoja hasta cada extremo. Invierta luego el procedimiento.



Expertos y constructores piden con frecuencia cada vez mayor productos compatibles con el medio ambiente. Nuestros productos Next Generation cumplen con esta necesidad de los clientes. Usted puede recomendarlos con confianza, y puede estar seguro de que han sido formulados para proporcionar las características de trabajo que sus instaladores esperan de los productos de instalación Armstrong.

En el rótulo del producto se listan las características específicas de cada producto Next Generation. Todos los productos que llevan el símbolo Next Generation:

- Tienen bajo contenido de VOC (menos de 150 g/l, SCAQMD) o no tienen VOC (calculados a 70°F, SCAQMD)
- No son inflamables
- No contienen amoníaco y tienen poco olor
- Tienen bajo contenido de solventes orgánicos o no los contienen
- No contienen sustancias peligrosas cuya presencia se deba informar (de acuerdo con las normas actuales)

La línea Next Generation actual incluye:

- Adhesivo para piso laminado residencial S-224 (Residential Sheet Flooring Adhesive)
- Adhesivo para piso laminado Premium S-235 (Premium Sheet Flooring Adhesive)
- Adhesivo para piso laminado residencial S-254 (Residential Sheet Flooring Adhesive)
- Adhesivo para piso S-288 (Flooring Adhesive)
- Adhesivo para molduras cóncavas S-580 (Flash Cove Adhesive)
- Adhesivo Premium para piso con respaldo de vinilo S-599 (Premium Sheet Flooring Adhesive)
- Adhesivo para piso laminado Interflex S-670 (Interflex Sheet Flooring Adhesive)
- Adhesivo para pisos de baldosas de dispersión delgada S-700 (Thin Spread Floor Tile Adhesive)
- Adhesivo Premium para pisos de baldosas S-750 (Premium Floor Tile Adhesive)
- Adhesivo para linóleo S-760 (Linoleum Adhesive)
- Adhesivo para juntas S-761 (Seam Adhesive)
- Imprimación y aditivo de látex S-185 (Latex Primer and Additive)

D. MUESCAS DE LA LLANA

Llana de acero con muescas S-891 (lado con muescas finas) S-892 con hojas de repuesto S-894

Muecas finas: 1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 5/64 pulg. de distancia

Uso: S-89 S-288
 S-202 S-515
 S-230 S-599
 S-240 S-700
 S-224 S-750
 S-235 subsuelos no porosos o
 S-254 pisos flexibles existentes
 S-760



Llana de acero con muescas S-891 (lado con muescas normales) S-892 con hojas de repuesto S-893

Muecas normales: 1/16 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 3/32 pulg. de distancia

Uso: S-224
 S-235 } subsuelos porosos
 S-254 }
 S-599 }
 S-760 }
 S-240 Baldosas de caucho y linóleo
 (subsuelos porosos sólo para linóleo)



S-890 Llana de borde liso

Uso: S-172
 S-183
 S-184
 S-194
 S-199



Espátula con muescas para dispersar S-50 o S-53 Espátula desechable "L"

Muecas: 1/16 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 3/32 pulg. de distancia

Uso: S-670
 S-725
 S-240 Baldosa de caucho



Espátula con muescas para dispersar S-51 o S-52
Espátula desechable “S”

Muecas: 1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho,
espaciadas a 5/64 pulg. de distancia

Uso: S-665
S-230
S-240



Adhesivo de reducción de asfalto para piso S-89

▲ PELIGRO

**S-89 MEZCLA INFLAMABLE
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
EL VAPOR ES NOCIVO**

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación para baldosas compuestas de vinilo
- Comercial/Residencial

PRODUCTOS:

- MultiColor
- ARTEFFECTS
- RAVE
- Stonetex
- Companion Square
- Imperial Texture
- Baldosas/listones decorativos
- Uretano sin cera (dorso seco)
- SAFETY ZONE

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Asfalto con base de solvente/reducción
- Color:** Negro; no contiene marcadores visibles
- Subpiso:** Todos los niveles de concreto, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo y pisos vertidos poliméricos.
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas (1/32 pulg. [0.79 mm] de profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm] de ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm] de separación)
- Tiempo al aire:** Hasta que esté seco al tacto; 60 minutos o más
- Tiempo de trabajo:** 18 horas
- Tasa de extensión:** 350-450 pies cuadrados por galón (32-41 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio; Mojado o seco: aguarrás
- Ventajas:** Se puede usar sobre residuo de adhesivo de "reducción"; resistente a la humedad y al álcali

Duración en

almacenamiento: Un año si no se abre

**Estabilidad al congelamiento/
descongelamiento:** NO SE CONGELA

Unidades

disponibles: 5 galones (18.93 l)

Contenido

de VOC: 291 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USAR.

Sistema profesional retardador de humedad S-135 VapArrest

▲ ATENCIÓN

S-135 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema profesional retardador de humedad para la instalación de pisos de madera dura Bruce, Armstrong y Robins Engineered ya sean flotantes o pegados con Bruce Equalizer, Armstrong 57, Robbins FussionLock o con adhesivo de uretano Armstrong EverLAST Premium. Puede ser utilizado también para instalar tiras sólidas de 5/16 de pulgada usando Bruce Equalizer, Armstrong 57, Robbins FussionLock o con adhesivo de uretano Armstrong EverLAST Premium.
- Armstrong garantiza que los productos cubiertos de 5/16 de pulgada de madera dura que hayan sido correctamente instalados de acuerdo a nuestras instrucciones de instalación (incluyendo la correspondiente prueba de humedad en el subpiso) con nuestro adhesivo de uretano Armstrong EverLAST Premium, no se depegarán por el tiempo en que Usted (el comprador original) sea dueño del piso. (Para recibir la A.G.I.S debe utilizarse nuestro adhesivo de uretano Armstrong EverLAST Premium)

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Resina epóxica de dos partes entrecruzado
- Color:** Rojo Pálido
- Subpiso:** Base: Concreto, recubrimientos de cemento Portland debidamente mezclado y aplicado sobre suelos imprimados así como pisos imprimados de yesos contruidos in-situ
- Aplicador:** Rodillo de media fibra con manija de extensión.
- Tiempo al aire:** 8-24 horas en pisos sin clavos
- Tiempo de trabajo:** 60 minutos
- NOTA:** El tiempo de trabajo puede variar dependiendo de la temperatura y el flujo de aire
- Tasa de extensión:** Aproximadamente 270 pies cuadrados por galón (25.08m²) utilizando un rodillo de media fibra
- Eliminación de Superficie:** Quite aquellos materiales húmedos o sin curar utilizando Bruce Clean 'n' Strip, Armstrong Wipe Clean, Robbins Spot Cleaner o con aguarrás

INSTALACIÓN (cont.):

- Sistema profesional retardador de humedad para instalar pisos flotantes o laminados Bruce Equalizer y Armstrong 57 Robbins Fusion Lock o con adhesivo de uretano Armstrong EverLAST Premium
- Sistema profesional retardador de humedad para instalar pisos flotantes en residencias por el método de capa suelta (loose lay) modificado

PRODUCTOS:

- Bruce Engineered Hardwood Flooring
- Armstrong Engineered Hardwood Flooring
- Robbins Engineered Hardwood Flooring
- Bruce Laminate Flooring
- Armstrong Laminate Flooring
- StrataMax y CushionStep (Solamente metodo suelto (loose lay) modificado)

Ventajas:

Reduce la transmisión de vapor de agua hasta en un 75% (a menos de 3 libras/1000 pies cuadrados/24 horas); reduce la posibilidad de aparición de hongos y moho; no se requiere tiempo de preparación adicional ni representa gastos adicionales antes de la aplicación-se puede empezar a trabajar inmediatamente; aplicación fácil y rápida; curación rápida; se puede instalar el piso al siguiente día; se puede utilizar sobre compuestos niveladores tipo cemento; es amigable con el ambiente; poco oloroso; sin VOCs; baja tasa de permeabilidad; garantía de protección total fácil de aplicar.

Duración en

almacenamiento: Un año desde la fecha de fabricación si se conserva cerrado a 70°F (21.11°C)

Unidades

disponibles:

Cada unidad (ctn) contiene una parte A y una parte B, Cuarto, 1.1 galones (4.16 litros), 2.2 galones (8.32 litros)

Contenido

de VOC:

0 g/L; calculado y reportado, SCAQMD

AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USAR.

Adhesivo para baldosas con disipador de estática S-202

▲ ATENCIÓN

S-202 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación SDT

PRODUCTOS:

- Baldosa disipadora de estática (SDT)

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua / resina
- Color:** Negro; no contiene marcadores visibles
- Subpiso:** Todos los niveles de concreto; madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hojas cambiables S-892; muescas finas (1/ 32 de pulgada de profundidad, 1/16 de pulgada de ancho y con 5/64 de pulgada de separación.
- Tiempo al aire:** Hasta que esté seco al tacto; 60 minutos o más.
- Tiempo de trabajo:** 6 horas
- Tasa de extensión:** Aproximadamente 150 pies cuadrados por galón (13.90 m²)
- Eliminación de Superficie:** Use un paño blanco limpio.
- Ventajas:** Resistente a la humedad y a la alcalinidad
- Duración el almacenamiento:** Seis meses si no se ha abierto
- Estabilidad al congelamiento/ descongelamiento:** NO SE CONGELA
- Unidades disponibles:** Gal.(3.78 L), 4 Gal. (15.14 L)
- Contenido de VOC:** 50 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USAR.

Adhesivo para piso laminado residencial

S224 Interflex



▲ ATENCIÓN

S-224 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACION:

- Sistema de instalación residencial con respaldo de fieltro

PRODUCTOS:

- Highland Park
- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Initiator
- Canyon Creek
- Enhancements
- Natural Fusion
- Station Square
- Frontgate

DESCRIPCION:

- Tipo:** Base de agua/caucho-resina
- Color:** Tostado; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida
- Llana:** S-891 Llana de acero con muescas o S-892 Llana con hojas cambiables
Subpisos porosos: Muecas normales (1/16 pulg. [1.59 mm] de profundidad, 1/16 [1.59 mm] de ancho, 3/32 [2.38 mm] de separación) Llana de acero con muescas S-891 o llana de hojas cambiables S-892; subpisos no porosos o pisos flexibles existentes: Muecas finas (1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 5/64 pulg. de distancia)
- Tiempo al aire:** 0 a 20 minutos sobre madera y concreto; 10 a 20 minutos sobre piso existente
- Tiempo de trabajo:** Hasta 20 minutos sobre concreto; hasta 60 minutos sobre madera y otros subpisos
- Tasa de extensión:** Muecas normales: 125 a 150 pies cuadrados por galón. (12 a 14 metros cuadrados); muesca fina: 225-275 pies cuadrados por galón (20-25 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio: Mojado: detergente neutro y agua. Seco: aguarrás
- Ventajas:** Resistente a humedad y alcalinidad; No mancha; rápido agarre inicial – ayuda a evitar que los bordes se ricen
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** Estable al congelamiento / descongelamiento hasta 10°F (-12°C)
- Unidades disponibles:** 4 Galones (15.14 L)
- Contenido de VOC:** 5 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Adhesivo epóxico comercial S-230

▲ ADVERTENCIA

S-230 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL LA MEZCLA DE LA PARTE A CON LA PARTE B PUEDE CAUSAR ACUMULACIÓN DE CALOR

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo
- Sistema de instalación para baldosas compuestas de vinilo

PRODUCTOS:

- SAFETY ZONE
- SAFEGUARD
- SAFEGUARD Spa

DESCRIPCIÓN:

Tipo:	Epóxico de dos partes
Color:	Ámbar; no contiene marcadores visibles
Subsuelo:	Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo cobre, latón, bronce y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida
Llana:	Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892 con la llana S-894; muescas finas (1/32 pulg. [0.79 mm] de profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm] de ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm] de separación) S-51 Espátula con muescas o espátula desechable de 3 pulg. "S"
Tiempo al aire:	Mínimo 20 minutos
Tiempo de trabajo:	Una hora*
Tasa de extensión:	125-150 pies cuadrados por galón (12-14 metros cuadrados)
Eliminación de superficies:	Mojado: detergente y agua Seco: no se puede eliminar
Ventajas:	Resistente a la humedad y al álcali
Duración en almacenamiento:	Un año si no se abre
Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:	Estable al congelamiento / descongelamiento hasta 10°F (-12°C)
Unidades disponibles:	Galón (dos partes) (3.78 l)
Contenido de VOC:	Parte A y Parte B 30 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

AVISO: NO LO USE A TEMPERATURAS MAYORES DE 85°F (29°C).

**Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la temperatura y la humedad.*

Adhesivo para piso laminado Premium S-235



▲ ATENCIÓN

S-235 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación comercial con respaldo de fieltro
- Sistema de instalación residencial con respaldo de fieltro

PRODUCTOS:

- Highland Park
- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Initiator
- Canyon Creek
- Enhancements
- Natural Fusion
- Station Square
- Frontgate
- MEDINTECH Tandem
- COMMISSION PLUS

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/caucho-resina
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo, cobre, latón, bronce y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana con hojas intercambiables S-892 Subpisos porosos: muescas normales (1/16 pulg. [1.59 mm] de profundidad, 1/16 [1.59 mm] de ancho, 3/32 [2.38 mm] de separación) Subpisos no porosos o pisos flexibles existentes: Muecas finas (1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 5/64 pulg. de distancia)
- Tiempo al aire:** 0 a 20 minutos sobre madera y concreto; 10 a 20 minutos sobre piso existente
- Tiempo de trabajo:** Hasta 40 minutos
- Tasa de extensión:** Muecas normales: 125 a 150 pies² por galón (12 a 14 m²); muescas finas 225-275 pies² por galón (20-25 m²)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio: Mojado: detergente neutro y agua; seco: aguarrás
- Ventajas:** Agarre rápido – evita que los bordes se ricen; integridad excelente de la unión; resistente a la humedad y al álcali; libre de solventes; estable cuando se congela-descongela hasta 10°F (-12°C)

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre

Estabilidad al congelamiento / descongelamiento: Estable al congelamiento / descongelamiento hasta 10°F (-12°C)

Unidades disponibles: Cuarto (946 ml), galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)

Contenido de VOC: 4 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Adhesivo epóxico de alto rendimiento para pisos S-240

▲ ADVERTENCIA

S-240

**IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
PUEDE CAUSAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA DE LA PIEL O REACCIONES
RESPIRATORIAS
EL VAPOR ES NOCIVO
MEZCLAR LA PARTE A CON LA B PUEDE CAUSAR ACUMULACIÓN
DE CALOR**

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación de piso laminado de linóleo comercial
- Sistema de instalación de baldosas BioBased
- Sistema de instalación comercial de baldosas de vinilo de lujo
- Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo
- Sistema de instalación comercial con incrustaciones
- Sistema de instalación comercial DE BALDOSAS DE CAUCHO Y REMATES DE ESCALONES

PRODUCTOS:

- NATURAL CREATIONS
- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- Laminado y baldosas PERSPECTIVES
- MEDINTECH
- ROYAL
- SOLID (Exclusiva Canadiense)
- POSSIBILITIES Petit Point
- Connection CORLON

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Epóxico de dos partes
- Color:** Tostado; no contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana con hojas intercambiables S-892 con la hoja de llana S-894; muescas finas (1/32 pulg. [79 mm] de profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm] de ancho y 5/64 pulg. [1.98 mm] de separación o espátula desechable de 3 pulg. “S”
- Baldosas de caucho: Llana de acero con muescas S-891 o llana con hojas intercambiables S-892 con la hoja de llana S-893; muescas normales (1/16 pulg. [1.59 mm] de profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm] de ancho y 3/32 pulg. [2.38 mm] de separación o espátula desechable “L” de 3 pulg.
- Tiempo al aire:** Aproximadamente 10 a 20 minutos (instale húmedo)
- Tiempo de trabajo:** Una hora
- Tasa de extensión:** 170-190 pies cuadrados por galón (15-17 metros cuadrados)

- MEDINTECH
- ROYAL
- POSSIBILITIES Petit Point
- Connection CORLON
- MARMORETTE
- GRANETTE
- COLORETTE
- LINORETTE
- UNI WALTON
- LINODUR
- RUBBER TILE

Eliminación de superficies: Use un paño blanco limpio Mojado: detergente neutro y agua; seco: no se puede extraer

Ventajas: Resistente a la humedad y al álcali;

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre

Estabilidad al congelamiento / descongelamiento: Estable al congelamiento descongelamiento hasta 10°F (-12°C)

Unidades disponibles: Galón (dos partes) (3.78 l) 1/2 Gal. (Dos partes)(1.89 L)

Contenido de VOC: Parte A y Parte B 10 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

AVISO: NO LO USE A TEMPERATURAS MAYORES DE 85°F (29°C).

Adhesivo para piso laminado residencial S-254



▲ ATENCIÓN S-254 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación residencial con respaldo de fieltro

DESCRIPCIÓN:

Tipo:

Base de agua/caucho-resina

Color:

Tostado; contiene marcadores visibles

Subsuelo:

Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida

Llana:

Llana de acero con muescas S-891 o llana con hojas intercambiables S-892

PRODUCTOS:

- Highland Park
- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Initiator
- Canyon Creek
- Enhancements
- Natural Fusion
- Station Square
- Frontgate
- COMMISSION Plus

Subpisos porosos: muescas normales (1/16 pulg. [1.59 mm] de profundidad, 1/16 [1.59 mm] de ancho, 3/32 [2.38 mm] de separación) subpisos no porosos o pisos flexibles existentes: Muecas finas (1/32 pulg. de profundidad, 1/16 pulg. de ancho, espaciadas a 5/64 pulg. de distancia)

Tiempo al aire:

0 a 20 minutos sobre madera y concreto; 10 a 20 minutos sobre piso existente

Tiempo de trabajo:

Hasta 20 minutos sobre concreto; hasta 60 minutos sobre madera y otros substratos

Tasa de extensión:

Muecas normales: 125-150 pies cuadrados por galón (12-14 metros cuadrados); muescas finas 225-275 pies cuadrados por galón (20-25 metros cuadrados)

Eliminación de superficies:

Use un paño blanco limpio; Mojado: detergente neutro y agua. Seco: aguarrás

Ventajas:

Fácil de usar; sin solvente; no es inflamable; tiene poco olor

Duración en almacenamiento:

Un año si no se abre

Estabilidad al congelamiento /

descongelamiento: Estable al congelamiento / descongelamiento hasta 10°F (-12°C)

Unidades disponibles:

Cuarto (946 ml), galón(3.78 l), 4 galones (15.14 l)

Contenido de VOC:

4 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Adhesivo para pisos S-288



▲ ATENCIÓN

S-288 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación StrataMax
- Sistema de instalación CushionStep
- Sistema de Instalación Residencial LVT Planks
- Sistema de instalación Alterna
- Sistema de instalación para baldosas de vinilo comerciales de lujo

PRODUCTOS:

- CushionStep
- StrataMax
- Natural Living
- Natural Personality
- Alterna
- NATURAL CREATIONS

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/látex-resina
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, cerámica, terrazo, mármol y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas (1/32 pulg. [0.79 mm] de profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm] de ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm] de separación)
- Tiempo al aire:** 10-20 minutos como mínimo para subpisos porosos (previamente humedecidos) 30 minutos o más para subpisos no porosos
- Tiempo de trabajo:** Hasta una hora sobre piso ya existente*
- Tasa de extensión:** 250 a 300 pies cuadrados por galón (23-28 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente y agua
Seco: aguarrás
- Ventajas:** Resistente a la humedad y al álcali; fuerte agarre inicial
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** Estable al congelamiento / descongelamiento
- Unidades disponibles:** Cuarto (946 ml), Galón (3.78 l) 4 Gal. (15.14L)
- Contenido de VOC:** 14g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la temperatura y la humedad.

Adhesivo transparente para pisos de baldosas de dispersión delgada S-515

▲ ATENCIÓN

S-515 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación para baldosas compuestas de vinilo
- Comercial/Residencial
- Sistema de Instalación para baldosas BioBased

PRODUCTOS:

- ARTEFFECTS
- RAVE
- Imperial Texture
- MultiColor
- Stonetex
- Companion Square
- Feature Tile/Strips
- SAFETY ZONE
- MIGRATIONS
- Uretano sin cera (dorso seco)
- Vinilo sin cera (dorso seco)

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/látex-resina
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subsuelo:** Todos los niveles de concreto, cerámica, terrazo, mármol y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida; donde se apruebe el sistema de instalación de baldosa colocada
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas (1/32 pulg. [0.79 mm] de profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm] de ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm] de separación)
- Tiempo al aire:** Hasta que esté seco al tacto; aproximadamente 30 minutos o más
- Tiempo de trabajo:** 24 horas*
- Tasa de extensión:** 350 a 400 pies cuadrados por galón (33 a 37 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente y agua
Seco: aguarrás
- Ventajas:** Se puede usar sobre residuo de adhesivo de "reducción"; resistente a la humedad y al álcali; seca transparente, se puede ver las marcas de tiza a través del mismo; excelente agarre inicial;
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre

**Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la temperatura y la humedad.*

**Estabilidad al congelamiento /
descongelamiento:** Estable al congelamiento /
descongelamiento hasta 10°F
(-12°C)

**Unidades
disponibles:** Galones (3.78 L), 4 Galones
(15.4 L)

**Contenido
de VOC:** 49 g/L; calculado y
reportado, SCAQMD 1168

Adhesivo para juntas S-553

▲ PELIGRO

**S-553 LÍQUIDO INFLAMABLES
Y NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL**

INSTALACIÓN:

- Sellador de juntas
- Comercial

PRODUITS

- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Con base de solvente/laca
- Aplicación:** Botella aplicadora S-571
- Tasa de extensión:** 400-500 pies lineales/pinta (122-152 m lineales)
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** Estable al congelamiento / descongelamiento
- Unidades disponibles:** Pinta (473 ml)
- Contenido de VOC:** 829 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Juego de revestimiento de juntas con bajo brillo S-564

▲ PELIGRO

**S-570 LÍQUIDO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE**

▲ PELIGRO

**S-585 LÍQUIDO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE**

▲ PELIGRO

**S-593 LÍQUIDO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE**

INSTALACIÓN:

- Juego de revestimiento de juntas para patrones con brillo medio, bajo y ultra bajo
- Residencial

PRODUCTS

- Traditions
- Highland Park
- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Successor
- Initiator
- Canyon Creek
- Enhancements
- Frontgate
- Natural Fusion
- Station Square
- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES
- COMMISSION PLUS
- StrataMax
- CushionStep

NOTA: Cuando se instale TIMBERLINE, TRANSLATIONS o PERSPECTIVES en un área residencial, las juntas pueden revestirse usando el kit S-564.

NOTA: No utilice S-585 como rellenedor de juntas.

DESCRIPCIÓN:

Tipo (S-570): Uretano que seca con humedad
Tipo (S-585): Solvente Limpiador a base de pasta
Aplicador (S-570): S-591 Aplicador para revestimiento de juntas
Aplicador (S-585): Aplique con almohadillas de fieltro
Tiempo al aire: Dos horas
Tasa de extensión: Aproximadamente 100 pies lineales/ juego (30 m lineales)

Eliminación de Superficie (S-570): Cuando se derrame, utilice un paño blanco limpio impregnado con aguarrás durante 2 – 3 minutos,

Eliminación de superficies (S-585): Retire la mayoría del S-585 con un paño blanco limpio. Permita que el residuo se seque por lo menos durante 5 minutos hasta que aparezca una capa blancuzca. Una vez que el S-585 seque por completo, utilice un paño blanco y limpio nuevo para remover los residuos restantes del limpiador de juntas.

NOTA: No utilice el S-585 en Natural Fusion o Cushion Step

NOTA: En los diseños oscuros, asegúrese de remover todo el residuo blancuzco de las juntas antes de aplicar el revestimiento. Cualquier residuo en la junta será mucho más visible después de secado el revestimiento. Una brocha o cepillo de cerdas suaves como un cepillo de dientes, puede ser utilizado para este propósito.

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre
Unidades disponibles: Una sola unidad (1 juego en envase de plástico) Unidades a granel (caja de 3 juegos) y (caja de 12 juegos)

Estabilidad al congelamiento / descongelamiento: Estable al congelamiento / descongelamiento

Contenido de VOC: S-570 – 585 g/L ; S-585 – 515 g/L ; S-593 – 32 g/L calculado y reportado, SCAQMD 1168

Adhesivo para molduras cóncavas S-580



▲ ATENCIÓN

S-580 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación comercial con incrustaciones (sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas)
- Sistema de instalación comercial con respaldo de vinilo (sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas)
- Sistema de instalación comercial con respaldo de fieltro (opcional sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas)
- Sistema de instalación comercial y residencial de piso laminado de linóleo (opcional sólo en áreas de molduras cóncavas tapajuntas)

PRODUCTOS:

- MEDINTECH
- ROYAL
- SOLID (Exclusiva Canadiense)
- MEDINTECH (Tandem)
- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES
- SAFEGUARD
- SAFEGUARD Spa
- Connection CORLON
- POSSIBILITIES Petit Point
- COLORETTE
- LINORETTE
- MARMORETTE
- COMMISSION Plus
- GRANETTE
- UNI WALTON

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/resina
- Color:** Blanco; no contiene marcadores visibles
- Pared:** Superficies de pared en buen estado, secas y lisas
- Aplicador:** Pincel o rodillo
- Tiempo al aire:** Estado seco a la presión; mínimo de 20 a 30 minutos
- Tiempo de trabajo:** Ilimitado*
- Tasa de extensión:** 200-250 pies cuadrados por 1/2 galón (18 a 23 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio;
Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás
- Ventajas:** Excelente agarre; aplicación rápida con brocha o rodillo
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** EVITE QUE SE CONGELE
- Unidades disponibles:** 1/2 galón
- Contenido de VOC:** 0 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la temperatura y la humedad.

Juego de revestimiento de juntas con alto brillo S-595

▲ PELIGRO

S-570 **LÍQUIDIO INFLAMABLE**
VAPOR NOCIVO / IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

▲ PELIGRO

S-585 **LÍQUIDIO INFLAMABLE**
VAPOR NOCIVO / IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

▲ PELIGRO

S-591 **LÍQUIDIO INFLAMABLE**
VAPOR NOCIVO / IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

INSTALACIÓN:

- Residencial

PRODUCTS

- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Traditions
- Successor
- Initiator
- Enhancements

NOTA: No use el S-585 como rellenedor de juntas.

DESCRIPCIÓN:

Tipo (S-570): Uretano que seca con humedad

Tipo (S-585): Limpiador en pasta con base de solvente

Aplicador (S-570): Aplicador S-591 para revestimiento de juntas

Aplicador (S-585): Aplique con almohadillas de felpa blanca

Tiempo de secado: 2 horas

Tasa de extensión: Aproximadamente 100 pies lineales/ juego (30 m lineales)

Eliminación de superficies (S-570): Cuando se derrame, limpie el área con un paño limpio blanco humedecido con aguarrás dentro de 2 a 3 minutos

Eliminación de superficies (S-585): Elimine la mayoría del S-585 con un paño blanco limpio. Deje que el residuo restante seque por lo menos 5 minutos hasta que aparezca una niebla blanca. Después que el S-585 esté totalmente seco, use un paño blanco completamente seco y limpio para eliminar los vestigios de limpiador de juntas.

NOTA: En los diseños oscuros asegúrese de eliminar todos los residuos blancos de la junta antes de revestir. Los residuos que queden en la junta serán más visibles cuando seque el revestimiento. Con esta finalidad se puede usar un cepillo con cerdas suaves, como un cepillo de dientes.

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre

Estabilidad al congelamiento / descongelamiento: Estable al congelamiento / descongelamiento hasta 10°F (-12°C)

Unidades disponibles: Una sola unidad (1 juego en envase de plástico) Unidades a granel (caja de 3 juegos) y (caja de 12 juegos)

Contenido de VOC: S-570 585 g/L S-585 515 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Juego de revestimiento de juntas con alto brillo S-596

sin acelerado

▲ PELIGRO

S-570 LÍQUIDO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO / IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

▲ PELIGRO

S-585 LÍQUIDO INFLAMABLE
VAPOR NOCIVO / IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

INSTALACIÓN:

- Residencial

PRODUITS

- Rhythms
- Urban Settings
- Starstep
- Candide II
- Memories
- Destinations
- Traditions
- Successor
- Initiator
- Enhancements

NOTA: No use el S-585 como rellenedor de juntas.

DESCRIPCIÓN:

Tipo (S-570): Uretano que seca con humedad

Tipo (S-585): Limpiador en pasta con base de solvente

Aplicador (S-570): Aplicador S-591 Revestimiento de juntas sin acelerador

Aplicador (S-585): Aplique con almohadillas de felpa blanca

Tiempo de secado: 12 horas

Tasa de extensión: Aproximadamente 100 pies lineales/juego (30 m lineales)

Eliminación de superficies (S-570): Cuando se derrame, limpie el área con un paño limpio, blanco, humedecido con aguarrás antes de 2 a 3 minutos

Eliminación de superficies (S-585): Elimine la mayoría del S-585 con un paño blanco limpio. Deje que el residuo restante seque por lo menos 5 minutos hasta que aparezca una niebla blanca. Después que el S-585 esté totalmente seco, use un paño blanco completamente seco y limpio para eliminar los vestigios de limpiador de juntas.

NOTA: En los diseños oscuros asegúrese de eliminar todos los residuos blancos de la junta antes de revestir. Los residuos que queden en la junta serán más visibles cuando seque el revestimiento. Con esta finalidad se puede usar un cepillo con cerdas suaves, como un cepillo de dientes.

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre

Estabilidad al congelamiento / descongelamiento: Estable al congelamiento / descongelamiento hasta 10°F (-12°C)

Unidades disponibles: Unidad a granel (caja de 3 juegos)

Contenido de VOC: S-570 585 g/L S-585 515 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Adhesivo para piso laminado de vinilo comercial de calidad S-599



▲ ATENCIÓN

S-599 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación comercial de piso con respaldo de vinilo
- Sistema de instalación comercial de piso incrustado
- Sistema de instalación comercial con respaldo de fieltro

PRODUCTOS:

- MEDINTECH
- ROYAL
- SOLID (Exclusiva canadiense)
- MEDINTECH Tandem
- SAFEGUARD
- SAFEGUARD Spa
- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES flexible y baldosa
- POSSIBILITIES Petit Point
- Connection CORLON

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/resina
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subpiso:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, pisos poliméricos vertidos y madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas (1/32 pulg. [0.79 mm] de profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm] de ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm] de separación)
- Tiempo al aire:** Subpisos porosos (Instale húmedo): Mínimo de 10 a 20 minutos; subpisos no porosos (secos al tacto): 30 minutos o más. Hasta una hora después que esté seco al tacto*
- Tiempo de trabajo:** Hasta una hora después que esté seco al tacto*
- Tasa de extensión:** 250-300 pies cuadrados por galón (23-28 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio Mojado: detergente neutro y agua Seco: aguarrás
- Ventajas:** Sistemas de dispersión completa y Perimeter Plus; resistente a la humedad y alcalinidad; fuerte agarre inicial; estable al congelar o descongelar
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** Estable al congelamiento / descongelamiento
- Unidades disponibles:** Galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)
- Contenido de VOC:** 14 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la temperatura y la humedad.

Adhesivo para piso laminado Interflex S-665

▲ PELIGRO

**S-665 LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLE
EL VAPOR ES NOCIVO
IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL**

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación Interflex

PRODUCTOS:

- Traditions
- Successor

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de solvente/resina
- Color:** Hueso; no contiene marcadores visibles
- Subpiso:** Pisos flexibles existentes y niveladores de relieve (S-199 y S-194/S-195), y otros subpisos no porosos. Todos los niveles de concreto
- Llana:** S-51 Espátula con muescas o espátula desechable de 3 pulg. "S"
- Tiempo al aire:** No se recomienda
- Tiempo de trabajo:** 40 minutos
- Tasa de extensión:** Banda de 3 pulg.: 225-237 pies lineales/cuarto (68.58 – 72.23 metros lineales)
- Eliminación de superficies:** NO PERMITA QUE TOQUE LA SUPERFICIE
Atacará la superficie de ciertos pisos.
Use un paño blanco limpio Mojado o seco: aguarrás
- Ventajas:** Resistente a la humedad y al álcali; no mancha
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** No se congela
- Unidades disponibles:** Cuarto (946 ml)
- Contenido de VOC:** S-570 585 g/L S-585 515 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Adhesivo para piso laminado Interflex S-670



▲ ATENCIÓN

S-670 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación Interflex

PRODUCTOS:

- Traditions
- Successor

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/látex-resina
- Color:** Blanco; contiene marcadores visibles
- Subpiso:** Todos los niveles de concreto poroso; madera suspendida
- Llana:** S-50 Espátula con muescas o espátula en "L" desechable de 3 pulg.
- Tiempo al aire:** No se recomienda
- Tiempo de trabajo:** Aproximadamente 30 minutos
- Tasa de extensión:** Banda de 3 pulg.: 550 pies lineales/galón (168 m lineales)
Banda de 3 pulg.: 275 pies lineales/galón (84 m lineales)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio
Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás
- Ventajas:** Resistente a la humedad y al álcali; no mancha poco oloroso
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** EVITE QUE SE CONGELE
- Unidades disponibles:** Galón (3.78 l)
- Contenido de VOC:** 136 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Lechada premezclada lijada con base acrílica S-693



▲ ATENCIÓN

S-693 IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y EL SISTEMA RESPIRATORIO
NOCIVO O MORTAL SI SE INGIERE

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación Alternativa

PRODUCTOS:

- Baldosa que acepta lechada Alternativa

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Lechada premezclada lijada con base acrílica
- Color:** Disponible en varios colores
- Aplicación:** Las instrucciones se encuentran en el envase
- Tiempo al aire:** Aproximadamente 3 – 8 minutos
- Tiempo de trabajo:** Hasta 10 minutos*
- Tasa de extensión:** 325 pies cuadrados/galón (31 metros cuadrados) para Alternativa hasta con 1/8 de pulgada de separación entre las juntas; 275 pies cuadrados / galón (26 metros cuadrados) para Alternativa con 3/16 de pulgada de separación entre las juntas; 225 pies cuadrados / galón (21 metros cuadrados) para Alternativa con 1/4 de pulgada de separación entre las juntas
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio: Siga las instrucciones impresas en el envase
- Ventajas:** Ya está premezclado y listo para usarse
Resistente a las cuarteaduras
Color consistente
Resistente a las manchas
Fácil de limpiar
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** EVITE QUE SE CONGELE.
- Unidades disponibles:** Galones (3.78 L)
- Contenido de VOC:** 15 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la temperatura y la humedad.

Adhesivo de dispersión delgada para pisos S-700



▲ ATENCIÓN

S-700 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación para baldosas de compuesto de vinilo
- Comercial/Residencial
- Sistema de instalación de baldosas BioBased

PRODUCTOS:

- ARTEFFECTS
- RAVE
- Imperial Texture
- MultiColor
- Stonetex
- Companion Square
- Baldosas/listones decorativos
- MIGRATIONS
- SAFETY ZONE
- Uretano sin cera (dorso seco)

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/asfalto-caucho
- Color:** Negro; no contiene marcadores visibles
- Subpiso:** Todos los niveles de concreto, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo cobre, latón y bronce; madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 o llana de hoja cambiabile S-892; muescas finas (1/32 pulg. [0.79 mm] de profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm] de ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm] de separación
- Tiempo al aire:** Hasta que esté seco al tacto; aproximadamente 30 minutos o más
- Tiempo de trabajo:** 18 horas*
- Tasa de extensión:** 350-400 pies cuadrados por galón (32-37 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio: Mojado: detergente neutro y agua. Seco: aguarrás
- Ventajas:** Se puede usar sobre residuo de adhesivo de "reducción"; resistente a la humedad y alcalinidad; emulsión de asfalto negro sin solventes; es estable cuando se congela o descongela hasta 10°F (-12°C)
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** Estable al congelamiento / descongelamiento hasta 10°F (-12°C)
- Unidades disponibles:** Galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)
- Contenido de VOC:** 0 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

**Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la temperatura y la humedad.*

Adhesivo para base de pared S-725

▲ ATENCIÓN

S-725 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación para BASE DE PARED, CONTRAPELDAÑO y LISTONES DE TRANSICION de vinilo
- Comercial/residencial

PRODUCTOS:

- BASE DE PARED de vinilo y caucho con color integrado
- CONTRAPELDANOS comerciales para escaleras

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/caucho-resina
- Color:** Hueso; contiene marcadores visibles
- Pared:** Superficies de pared en buen estado, secas y lisas
- Llana:** S-50 Espátula con muescas o espátula en "L" desechable de 3 pulg.
- Tiempo al aire:** No se recomienda
- Tiempo de trabajo:** Hasta 15 minutos
- Tasa de extensión:** 2-1/2": 375-425 pies lineales/galón (114-130 m lineales)
4": 300-350 pies lineales/galón (91-107 m lineales)
6": 200-250 pies lineales/galón (61-76 m lineales)
7": 200-250 pies lineales/galón (61-76 m lineales)
- Cartucho:**
4": 18 pies lineales/galón (5.5 m lineales)
4": 50 pies lineales/galón (15.2 m lineales)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio:
Mojado: detergente neutro y agua.
Seco: aguarrás
- Ventajas:** Excelente integridad de la unión; buena fortaleza mojado; es estable cuando se congela o descongela hasta 10°F (-12°C)
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** Estable al congelamiento / descongelamiento hasta 10°F (-12°C)
- Unidades disponibles:** Cuarto (946 ml), galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)
Cartuchos de 11 onzas (311.8 g) y 30 onzas (950.4 g)
- Contenido de VOC:** 98 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Adhesivo Premium para baldosas S-750



▲ ATENCIÓN

S-750 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación para baldosas de compuesto de vinilo
- Comercial/residencial
- Imprimación para madera y concreto con baldosas autoadhesivas

PRODUCTOS:

- ARTEFFECTS
- RAVE
- Imperial Texture
- MultiColor
- Stonetex
- Companion Square
- Baldosas/listones decorativos
- Uretano sin cera (dorso seco)
- Vinilo sin cera (dorso seco)
- SAFETY ZONE

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de agua/caucho-resina
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subpiso:** Todos los niveles de concreto, cerámica, terrazo, mármol y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida; donde se apruebe el sistema de instalación de baldosa colocada
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 ó llana de hoja intercambiable S-892; muescas finas (1/32 pulg. [0.79 mm] de profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm] de ancho, 5/64 pulg. [1.98 mm] de separación); brocha o rodillo de media fibra cuando se usa como imprimador
- Tiempo al aire:** Hasta que esté seco al tacto; aproximadamente 30 minutos o más

Tiempo de trabajo:

6 horas*

Tasa de extensión:

Llana: 275-350 pies cuadrados por galón (26-33 m cuadrados)
Brocha o rodillo (imprimación) 350-400 pies cuadrados por galón (33-37 metros cuadrados)

Eliminación de superficies:

Use un paño blanco limpio. Mojado: detergente neutro y agua; seco: aguarrás

Ventajas:

Se puede usar sobre residuo de adhesivo de "reducción"; resistente a la humedad y al álcali; sin solventes; no es inflamable

Duración en

almacenamiento: Un año si no se abre

Estabilidad al congelamiento / descongelamiento: EVITE QUE SE CONGELE.

Unidades disponibles: Cuarto (946 ml), galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)

Contenido

de VOC: 15 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

AVISO: REVUELVA BIEN ANTES DE USARLO

*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la temperatura y la humedad.

Adhesivo para linóleo

S-760



▲ ATENCIÓN S-760 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación de piso laminado de linóleo comercial
- Sistema de instalación de piso laminado de linóleo residencial

PRODUCTOS:

- MARMORETTE
- GRANETTE
- COLORETTE
- UNI WALTON
- LINORETTE
- LINODUR

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Base de látex/caucho-resina
- Color:** Crema; contiene marcadores visibles
- Subpiso:** Todos los niveles de concreto, pisos flexibles existentes, cerámica, terrazo, mármol, acero, acero inoxidable, aluminio, plomo, cobre, latón y pisos poliméricos vertidos; madera suspendida
- Llana:** Llana de acero con muescas S-891 ó llana de hoja intercambiable S-892; muescas normales (1/16 pulg. [1.59 mm] de profundidad, 1/16 pulg. [1.59 mm] de ancho, 3/32 pulg. [2.38 mm] de separación)
- Tiempo al aire:** Poroso: Hasta 10 minutos
No poroso: 10 a 20 minutos
- Tiempo de trabajo:** Hasta 25 minutos
- Tasa de extensión:** 145-170 pies cuadrados por galón (13-16 metros cuadrados)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio.
Mojado: detergente neutro y agua;
Seco: aguarás
- Ventajas:** Agarre rápido; excelente integridad de la unión; resistente a la humedad y al álcali; libre de solventes; poco oloroso
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** Estable al congelamiento / descongelamiento hasta 10°F (-12°C)
- Unidades disponibles:** Galones (3.78 l), 4 galones (15.14 l)
- Contenido de VOC:** 5 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

*Los tiempos de un trabajo pueden variar dependiendo de las condiciones del lugar, los subsuelos, la temperatura y la humedad.

Adhesivo para juntas S-761



⚠ ATENCIÓN

S-761 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Sistema de instalación de piso laminado de linóleo residencial
- Sistema de instalación de piso laminado de linóleo comercial
- Sistema de instalación comercial con incrustaciones
- Sistema de instalación comercial de piso laminado con respaldo de vinilo
- Sistema de instalación de piso comercial con respaldo de fieltro

PRODUCTOS:

- MARMORETTE
- GRANETTE
- COLORETTE
- UNI WALTON
- LINORETTE
- MEDINTECH
- ROYAL
- SOLID (Exclusiva canadiense)
- MEDINTECH Tandem
- POSSIBILITIES Petit Point
- TIMBERLINE
- TRANSLATIONS
- PERSPECTIVES

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Resina con base de agua
- Color:** Blanco; contiene marcadores visibles.
- Aplicador:** Botella S-761
- Tasa de extensión:** Cordón de 1/8 pulg., aprox. 144 pies lineales/botella (43 m)
- Eliminación de superficies:** Use un paño blanco limpio; Mojado: detergente neutro y agua; seco: aguarrás
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** EVITE QUE SE CONGELE
- Unidades disponibles:** Unidad de una sola botella de 8 onzas (236 mL)
- Contenido de VOC:** 136 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Adhesivo para pisos laminados S-1800

⚠ ATENCIÓN

S-1800 IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Pisos laminados residenciales
- Piso laminado, comercial ligero

PRODUCTOS:

- Laminado Armstrong
- Laminado Bruce

DESCRIPCIÓN:

- Tipo:** Emulsión de acetato de polivinilo de unión cruzada (con base de agua)
- Color:** Blanco cuando está mojado; seca opaco en una hora. No contiene marcadores visibles.
- Aplicador:** Tapa preperforada en botella de 16 onzas
- Tasa de extensión:** Cordón de 3/32 pulg. (2.38 mm) hasta 150 pies cuadrados (500 pies lineales) botella de 16 oz.
- Eliminación de superficies:** Mojado: paño blanco limpio humedecido con agua tibia. Seco: Se puede pelar fácilmente. Elimine con un paño humedecido en 8 oz. (1 taza) de vinagre destilado blanco en 1 galón (3.8 l) de agua (relación de 1:16)
- Ventajas:** No inflamable, está específicamente diseñado para crear una unión fuerte resistente al agua, entre la lengüeta y la ranura. Úselo para instalaciones de pisos laminados en baños residenciales completos, zonas de alta humedad y ambientes comerciales livianos; muy fácil de limpiar.
- Duración en almacenamiento:** Un año si no se abre
- Estabilidad al congelamiento / descongelamiento:** EVITE QUE SE CONGELE
- Unidades disponibles:** Unidad de una sola botella de 16 onzas
- Contenido de VOC:** 25 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

Adhesivo Bruce Everseal

▲ ATENCIÓN

EVERSEAL IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL

INSTALACIÓN:

- Pisos laminados residenciales
- Piso laminado comercial ligero

PRODUCTOS:

- Laminado Armstrong
- Laminado Bruce

DESCRIPCIÓN:

Tipo: Emulsión de acetato de polivinilo de unión cruzada (con base de agua)

Color: Blanco cuando está mojado; seca opaco en una hora. No contiene marcadores visibles.

Aplicador: Tapa preperforada en botella de 16 onzas

Tasa de extensión: Cordón de 3/32 pulg.(2.4mm) hasta 150 pies cuadrados (500 pies lineales)/ botella de 16 oz.

Eliminación de superficies: Mojado: paño blanco limpio humedecido con agua tibia. Seco: Se puede pelar fácilmente. Retire con un paño humedecido con 8 oz. (1 taza) de vinagre blanco destilado en un galón de agua (relación de 1:16)

Ventajas: No inflamable, está específicamente diseñado para crear una unión fuerte resistente al agua, entre la lengüeta y la ranura. Úselo para instalaciones de pisos laminados en baños residenciales completos, zonas de alta humedad y ambientes comerciales livianos; muy fácil de limpiar.

Duración en almacenamiento: Un año si no se abre

Estabilidad al congelamiento / descongelamiento: EVITE QUE SE CONGELE

Unidades disponibles: Unidad de una sola botella de 16 onzas

Contenido de VOC: 25 g/L; calculado y reportado, SCAQMD 1168

